

SGG SATINOVO MATE®

*Verre maté
à l'acide*



SGG SATINOVO[®] MATÉ

Applications

Les propriétés de SGG SATINOVO MATÉ permettent la création d'ambiances douces, intimes et élégantes dans les aménagements d'espaces résidentiels ou professionnels.

SGG SATINOVO MATÉ est destiné à de multiples applications:

- portes, fenêtres et cloisons;
- parois de douche;
- marches d'escalier, dalles de sol
- mobilier (tables, meubles de bureaux, portes d'armoires, ...)

Avantages

L'aspect dépoli et la finition satinée de SGG SATINOVO MATÉ créent une esthétique raffinée. SGG SATINOVO MATÉ garantit le passage de la lumière tout en préservant l'intimité des lieux.

Les propriétés de SGG SATINOVO MATÉ répondent aux exigences actuelles de l'agencement des différents espaces intérieurs:

- **Design:** aspect contemporain du matériau;
- **Performance:** bonne diffusion de la lumière;
- **Intimité:** effet satiné, sans vision directe;
- **Facilité d'entretien:** réduction considérable des traces de doigts.

Description

SGG SATINOVO MATÉ est obtenu par le traitement à l'acide (matage) de l'une des faces d'un verre clair SGG PLANICLEAR.

Ce traitement modifie l'apparence du verre et lui confère un aspect translucide et soyeux.

Gamme

SGG SATINOVO MATE		
Verre de base	Largeurs (mm)	Dimensions standard (mm)
SGG PLANICLEAR	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19	3.210 x 2.250 3.210 x 2.550 3.210 x 6.000

Transformation

SGG SATINOVO MATÉ présente toutes les caractéristiques techniques d'un verre SGG PLANICLEAR au niveau des possibilités de transformation. Elles permettent de remplir plusieurs fonctions:

Sécurité:

- SGG SATINOVO MATÉ peut être assemblé avec les vitrages de sécurité SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT et transformé en vitrage de protection contre le feu.
- SGG SATINOVO MATÉ peut être trempé.

Confort:

- SGG SATINOVO MATÉ peut être assemblé avec les vitrages acoustiques SGG STADIP SILENCE et en double vitrage SGG CLIMAPLUS DESIGN.

Design:

- SGG SATINOVO MATÉ peut être bombé SGG CONTOUR, argenté et façonné.

Mise en œuvre

Découpe

- SGG SATINOVO MATÉ se découpe comme un verre SGG PLANICLEAR (placer le volume côté non satiné sur la table à découpe).

Assemblage

- La face satinée ne peut pas être en contact avec le PVB.

Pose

- Placer la face satinée de SGG SATINOVO MATÉ en façade extérieure est déconseillé.

Performances

SGG SATINOVO MATÉ	Verre de base: SGG PLANICLEAR		
Épaisseur (mm)	4	6	8
Facteurs lumineux %			
T _L (%)	89	88	88
R _L (%)	8	8	8
Facteurs énergétiques			
T _E (%)	83	81	79
R _e (%)	8	7	7
A _e (%)	9	11	13
Valeur g	0,85	0,84	0,82
Shading Coefficient SC	0,98	0,97	0,95
U _g W/(m ² K)	5,8	5,7	5,6

SGG CLIMAPLUS DESIGN, SGG CONTOUR, SGG PLANICLEAR, SGG PYROSWISS, SGG SATINOVO MATÉ, SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT et SGG STADIP SILENCE sont des marques déposées.



Saint-Gobain Glass Benelux
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville



Tous les jours ouvrables de 13 h à 17 h
glassinfo.be@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com

RPR/RPM Namur
TVA BE 0402.733.607

Distributeur